



جَلَّتِ الْجُوُبُ الْهَذَنِيَّةُ

1991

الكانون (ديسمبر)

العدد الثاني

مجلة البحوث الهندسية تصدر دوريًا عن مركز بحوث العلوم الهندسية - طرابلس / الجماهيرية

- 1 - مقارنة بين استعمال طريقة المعاملات والطريقة المباشرة في تصميم البلاطات الخرسانية
المسلحة ذات الاتجاهين والمحمولة على عوارض محمود عبد الرحمن القلهمود

2 - التغير في القصور الذائق للذراعيات مستطيلة القطاع مصطفى محمد الطويل

3 - دراسة صخور خواص البازلت واستخداماتها في الخلطات الخرسانية محمد ابو عجيلة المبروك والسنوسى عبد الوهاب الأزهري

4 - التطورات الحديثة في تحليل الصفائح والقشريات صالح يحيى البارونى والطاهر قنابة

5 - تأثير درجات حرارة الدملك والاختبار على خواص مارشل لتصميم الخلطة الاسفلتية محمد الشتوى عمر .

6 - التحلية كحل لمشاكل المياه بمدينة طرابلس محمد عبدالله المتصر وحسن مختار زايد

7 - الترجمة والتعریب في الجماهيرية احمد مختار بربارة وفخرى اسكندر

8 - نموذج رياضى لتقييم البرامج التدريبية الفنية عبد القادر الصادق عكى وموسى محمد موسى وفتحى رجب العكارى

9 - التحليل العددى لتدفق على أسطح مائلة (باللغة الانجليزية) جمعة محمد الفلاح

10 - تحليل الصفائح الموضوعة على اساسات مطاطية (باللغة الانجليزية) السنوسى عبد الوهاب الأزهري.

دراسة خواص صخور البازلت

واستخداماتها في الخلطات الخرسانية

د. السنوس عبد الوهاب الأزهري
أستاذ مساعد / كلية الهندسة
جامعة الفاتح

العالمية ولكن بالمقابل يوجد نوع آخر من الصخور وهي الصخور النارية ومنها البازلت والتي هي الأخرى توجد بكثيارات هائلة وخاصة بالجبل الغربي فقد استعملت في حالات كركام بدون دراسة علمية مستفيضة لمعرفة خواص هذا النوع من الصخور وبالتالي فقد استعمل هذا النوع من الركام من قبل شركة بلوفجر الألمانية في الطبقة السطحية عند رصف الطريق الدائري الثاني بطرابلس ولكن لا توجد لديهم دراسة لمعرفة خواص هذا النوع من الصخور.

بسبب ما تقدم فالغرض من هذه الدراسة هو التعرف على خواص هذه الصخور ومقارنتها بالصخور المستخدمة حالياً ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ومقارنتها بما سبق نشره عالمياً في هذا المضمار.

الدراسة:

لقد أجريت بعض الاختبارات على صخور البازلت وصخور الحجر الجيري بعد تهشيمها إلى ركام بمقاييس مختلفين (1)، (2) بغية التعرف على خواصها ومن هذه الاختبارات:

- 1 - قياس مقاومة الركام للتصادم.
- 2 - قياس مقاومة الركام للتهشيم (crushing)
- 3 - قياس الوزن النوعي.
- 4 - قياس الكثافة.
- 5 - قياس نسبة امتصاص الركام للماء.
- 6 - التدرج الحبيبي.

- 7 - المقاومة للاحتكاك (التآكل) (Abrasion).
- والنتائج مبينة بالجدار (1)، (2)، (3).

هذا بالإضافة إلى تصميم خلطات خرسانية باستخدام المقاييس من هذين النوعين من الركام كلا على حدة وكانت نسبة الماء إلى نسبة الأسمنت بالوزن 45% ونسبة الركام

د. محمد أبو عجيلة المبروك
أستاذ مشارك / كلية الهندسة
جامعة الفاتح

ملخص:

تهدف هذه الدراسة لمعرفة خواص الصخور النارية (الbazalt) ومدى امكانية استخداماتها في الخلطات الخرسانية. فلقد ثبت من خلال هذه الدراسة معرفة الخواص الطبيعية والفيزيائية ومقارنتها بالمواصفات القياسية العالمية وكذلك بخصوص الحجر الجيري المستخدم محلياً وكانت المقارنة مرضية إلى حد كبير. استخدم ركام البازلت في تكوين خلطات خرسانية لقياس مقاومة الخرسانة للضغط والشد ومقارنتها بتلك المتحصل عليها باستخدام الحجر الجيري لنفس الخلطات كما تم التعرف على تأثير الشوائب على المقاومة باستخدام النوعين من الركام ومقارنة النتائج وكانت متقاربة بدرجة كبيرة. تم تغيير نسبة حجم ركام البازلت بالخلطات الخرسانية وقياس مقاومة الخرسانة للضغط والشد عند 28 يوماً من عمرها ومقارنتها بما نشر في السابق حول هذا الموضوع وكذلك بالنتائج المتحصل عليها باستخدام ركام الحجر الجيري حيث وجد أن أكبر مقاومة للضغط يمكن الحصول عليها عند نسبة حجم الركام 60% من حجم الخلطة الخرسانية وكذلك الحال بالنسبة لأكبر مقاومة للشد في حين أن أكبر مقاومة للضغط في حالة استخدام ركام الحجر الجيري عند 70% وأكبر مقاومة للشد عند 60%.

مقدمة:

توجد بالجهة الغربية كميات هائلة من الصخور التي يمكن استعمالها كركام بالخلطات الخرسانية كمادة أساسية من مواد البناء المستعملة وبشكل واسع ل معظم المنشآت ومن هذه الصخور التي تستعمل حالياً بعد تهشيمها إلى أحجام مختلفة لاستخدامها كركام هي صخور الحجر الجيري التي تم التعرف على خواصها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية

جدول (1): الخواص الطبيعية لصخور البازلت والجبرى

النسبة الفقدان)	المقاومة للتأكل*	المقاومة للتصادم	المقاومة للتension	الوزن طن /م ³	الكتافة النوعي للماء	نسبة الامتصاص للماء	الجبرى النارى (البازلت)
32,2	21,33	15,88	1,53	2,66	%1,095		
48,2	21,20	22,2	1,41	2,62	%2,158		
—	%30%	%30%	1,40	2,60	—		المواصفات القياسية
			1,80	2,70			

*استخدام اختبار لوس أنجلوس لقياس المقاومة للتأكل.

**جدول (2): التدرج الحبيبي لركام البازلت رقم (2)
والجبرى رقم (2)**

(وزن العينة = 5000 جرام)
(زمن الهز = 5 دقائق)

النسبة الباءزلت	حجم المدخل (مم)	المار %
الجبرى	الباءزلت	المار %
100	37,5	100
100	25,4	95,9
95,9	19	45
13,32	12,7	1,43
0,44	9,5	0,2
00,0	6,3	00,0

**جدول (3): التدرج الحبيبي لركام البازلت رقم (1)
والجبرى رقم (1)**

النسبة الباءزلت	حجم المدخل (مم)	المار %
الجبرى	الباءزلت	المار %
100	37,5	100
100	28,0	100
100	19,0	100
100	14,0	49
45,2	10,0	94
00,0	5,0	00,0

والرمل إلى نسبة الأسمنت 3.3 وذلك لكل الخلطات الخرسانية المستخدمة لقياس مقاومة الخرسانة للضغط والشد فقد استخدمت مكعبات مقاس (150 × 150 × 150 مم) لقياس المقاومة للضغط واستخدمت اسطوانات (300 × 150 مم) لقياس المقاومة للشد وكان الأسمنت المستخدم هو أسمنت بورتلاندى عادي متوج محلياً بكشافة 3.15 وكذلك استخدمت نسبة الرمل إلى الركام بالوزن 0.5.

هذا وكانت الخلطات الخرسانية المستخدمة كالتالي:

1 - خلطة باستخدام ركام البازلت (1).

2 - خلطة باستخدام ركام الجبرى (2).

3 - خلطة باستخدام ركام البازلت (1) بعد تنظيفه من الشوائب.

4 - خلطة باستخدام ركام الجبرى رقم (1).

5 - خلطة باستخدام ركام الجبرى رقم (2).

وذلك لقياس المقاومة للضغط والشد عند 7-14-28 يوماً بعد صب المكعبات والاسطوانات والتي تمت معالجتها بالغمر في الماء بعد 24 ساعة من الصب وتحت درجة حرارة 25 درجة مئوية تقريباً والنتائج مبينة بالجدولين (4)، (5).

ولقد تمت دراسة تأثير نسبة تركيز الركام على مقاومة الخلطة وذلك باستخدام خلطات خرسانية أخرى واستخدام نسب مختلفة حجماً من ركام البازلت رقم (1) والرمل وذلك بالنسبة للحجم الكلى للخلطة وهذه النسب هي:

.%80، %75، %70، %65، %60، %40، %20، %0

لغرض قياس مقاومة الخرسانة للضغط والشد عند 28 يوماً للتعرف على سلوكها ومقارنته بما نشر في السابق باستخدام أنواع أخرى من الصخور ولجميع هذه الخلطات استخدمت نسبة الماء إلى الأسمنت 0.5 ونسبة الرمل إلى الركام 0.5 مع ملاحظة أنه قد أضيفت كمية من الماء تساوى كمية الماء المتخصص بواسطة الركام المستخدم في جميع الحالات والنتائج مبينة بالجدول (6).

النتائج:
على ضوء هذه الدراسة يمكن تلخيص النتائج في الجداول التالية:-

جدول (4): مقاومة الخرسانة للضغط (نيوتن / مم²)

نوع الركام	البازلت		البازلت		نوع
	رقم (1)	رقم (2)	رقم (1)	رقم (2)	
7	29,99	28,07	31,04	25,11	27,55
14	35,26	33,08	35,92	30,97	32,23
28	40,20	44,48	42,51	33,61	38,88

جدول (5): مقاومة الخرسانة للشد (نيوتن / مم²)

العمر بالأيام	البازلت		البازلت		نوعية الركام
	رقم (2)	رقم (1)	رقم (2)	رقم (1)	
7	2,01	2,20	1,74	2,10	
14	2,73	2,94	2,52	2,31	
28	2,90	3,40	2,73	2,73	

جدول (6): مقاومة الخرسانة للضغط والشد عند نسب مختلفة من حجم الركام + الرمل بالنسبة للحجم الكلي للخلطة (نيوتن / مم²)

نسبة حجم الركام + الرمل	المقاومة للضغط		المقاومة للشد		نسبة حجم الركام + الرمل
	البازلت	الحجر الجيري	البازلت	الحجر الجيري	
W/C = 0,45*	WC = 0,5	W/C = 0,45*	WC = .50		
1,00	1,26	46,00	28,67		0
1,60	1,50	44,60	27,56		20
2,30	1,67	35,20	25,90		40
2,80	2,08	33,90	26,85		60
2,70	1,95	38,2	25,31		65
2,40	1,64	41,70	24,45		70
2,20	1,32	36,00	19,11		75
0,50	0,82	16,00	10,49		80

*هذه النتائج قد أخذت من مشروع بكالوريوس تحت إشراف الباحثين.

الركام والرمل حجماً 60% من حجم الخلطة في حالة استعمال ركام البازلت.

5 - استخدام هذا النوع من الركام كما ذكر في المقدمة من قبل شركة بلفنجر الألمانية في الخلطات الأسفلتية للطبقة السطحية عند رصف الطريق الدائري الثاني بطرابلس ويرجع ذلك لتمتعه بمقاومة عالية للانزلاق كما تبين من النتائج المبينة بالجدول رقم (1) عند قياس المقاومة للتآكل.

6 - مقارنة النتائج المتحصل عليها للضغط والشد للخلطات الخرسانية من ركام البازلت بحسب مختلفة حجماً بنظيرتها المتحصل عليها باستخدام ركام الحجر الجيري والمبيبة بالشكلين (6)، (7) يتبيّن بأن النتائج متتفقة إلى حد كبير من ناحية سلوك الخرسانة إلا أن نسبة ركام البازلت عند أكبر مقاومة للضغط 60% بينما نظيرتها باستخدام ركام الحجر الجيري 70%.


7 - مقارنة النتائج باستخدام ركام البازلت بما نشر عالمياً باستخدام أنواع مختلفة من الركام وبنسب مختلفة من الماء إلى الأسمدة كما هو مبين بالشكلين (8)، (9) نلاحظ بأن هناك توافق في النتائج من حيث سلوك الخرسانة المنتجة.

التوصيات :


بناءً على نتائج هذه الدراسة يمكن أن نوصي بأن الركام المتحصل عليه بتهشيم صخور البازلت يمكن استعماله في الخلطات الخرسانية وبنفس الثقة عند استعمال ركام الحجر الجيري المستخدم حالياً، ولكن في المقابل يجب الاستمرار بالدراسة لاستيفاء المقارنة بين النوعين من الركام وعلى سبيل المثال تأثير الحرارة على الخلطات الخرسانية المنتجة من النوعين واستعمال المواد الكيميائية المضافة وغيرها.

شكر وتقدير :


كل الشكر والتقدير إلى المهندسين على سالم النقاصة وعبد الله جماعة النكاع على ما بذلاه من جهد للحصول على بعض هذه النتائج العملية والتي كانت جزءاً من مشروع تخرجهما للحصول على درجة البكالوريوس بالمهندسة المدنية لربع سنة 1987 م.




شكل (1) العلاقة بين المقاومة للضغط وعمر الخرسانة




شكل (2) العلاقة بين المقاومة للضغط وعمر الخرسانة




شكل (5) العلاقة بين المقاومة للضغط وعمر الخرسانة




شكل (3) العلاقة بين المقاومة للشد وعمر الخرسانة




شكل (6) العلاقة بين المقاومة للضغط وعمر الخرسانة




شكل (4) العلاقة بين المقاومة للشد وعمر الخرسانة



شكل (7) العلاقة بين نسبة تركيز حجم الركام والرمل بالنسبة للحجم الكلى للخليطة



شكل (8) العلاقة بين نسبة تركيز حجم الركام والرمل بالنسبة للحجم الكلى للخليطة



نسبة تركيز حجم الركام والرمل بالنسبة للحجم الكلي للخليطة

شكل (٩) العلاقة بين نسبة تركيز الركام والمقاومة للشد

- $w/c = 0.35$. (F) (1)
- $w/c = 0.45$. (F) (1)
- $w/c = 0.50$ (هذه الدراسة)

المراجع:

A.F. Stock and etal. The effect of aggregate concentration upon the strength and modulus of elasticity of concrete. Magazine of concrete research: Vol. 31, No 109: December 1979. pp 225-233

